

Übersicht Anwendungen/Rezepturen

Tabelle 1:	Beetplatten, Randsteinplatten
Sorte/Typ	Estrich 0-8 (ähnlich C20/25)
Körnung	0-8 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 1	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 2	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden

Tabelle 2:	Estrichboden im Nassbereich
Sorte/Typ	Estrich 0-8 (ähnlich C25/30)
Körnung	0-8 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 3	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 4	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden

Tabelle 3:	Fundamente, Randsteine, Bordsteine
Sorte/Typ	Beton 0-16 (ähnlich C12/15)
Körnung	0-16 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 5	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 6	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden

Tabelle 4:	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten
Sorte/Typ	Beton 0-16 (ähnlich C20/25)
Körnung	0-16 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 7	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 8	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden

Tabelle 5:	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern
Sorte/Typ	Beton 0-16 (ähnlich C20/30)
Körnung	0-16 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 9	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 10	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden

Tabelle 6:	Beetplatten, Pflasterfugen
Sorte/Typ	Estrich 0-2
Körnung	0 - 2 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 11	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 12	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden

Tabelle 7:	Pflaster-/ Terrassenplatten, - Verlegung
Sorte/Typ	Monokorn 2-8
Körnung	2 - 8 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 11	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 12	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden

Tabelle 8:	Wasserdurchlässige Betone
Sorte/Typ	Monokorn 8-16
Körnung	8 - 16 mm
Trocknungszeit	24 Stunden
Rezept 11	ohne Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Rezept 12	mit Verzögerer
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden